

УДК 550.4.02

Modeling the Process of Au Sorption by Natural Sorbents in the Conditions of the Dispersion Train of a Sulfide Tailings

**Irina N. Myagkaya*, Bagay-ool Yu. Saryg-ool,
Elena V. Lazareva and Sergey M. Zhmodik**
*Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS
3 Koptug, Novosibirsk, 630090, Russia*

Received 01.10.2019, received in revised form 30.10.2019, accepted 23.11.2019

The experimental study is aimed at elucidation the laws of Au sorption/deposition by various natural sorbents in an acidic environment (pH=2). The experiments simulated the conditions of the dispersion train of the Ursk tailings (Kemerovo region, Russia), where active concentration of Au by natural organic matter in an acidic environment is observed. It was found that the degree of extraction of gold from a sulfate solution is generally higher than from chloride solution. This may indicate higher thermodynamic stability of Au chloride complexes in an acidic environment than sulfate ones. Higher deposition rates of gold are observed in solutions with a predominant content of sulfate ions. According to the degree of deposition of Au, a series was established (from larger to smaller): a mixture of clay minerals (smectite + palygorskite + muscovite) > humic acids > kaolinite.

Keywords: gold, sorption, tailings, acidic mine drainage.

Citation: Myagkaya I.N., Saryg-ool B.Yu., Lazareva E.V., Zhmodik S.M. Modeling the process of Au sorption by natural sorbents in the conditions of the dispersion train of a sulfide tailings, J. Sib. Fed. Univ. Chem., 2019, 12(4), 580-589. DOI: 10.17516/1998-2836-0153.

© Siberian Federal University. All rights reserved

* Corresponding author E-mail address: i_myagkaya@igm.nsc.ru

Моделирование процесса сорбции Au природными сорбентами в условиях потока рассеяния сульфидного хвостохранилища

**И.Н. Мягкая, Багай-оол Ю. Сарыг-оол,
Е.В. Лазарева, С.М. Жмодик**

*Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН
Россия, 630090, Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3*

Выполнено экспериментальное исследование, направленное на выявление закономерностей сорбции/осаждения Au различными природными сорбентами в кислой среде (pH=2). Эксперименты моделируют условия потока рассеяния Урского хвостохранилища (Кемеровская область, Россия), где наблюдается активное концентрирование Au природным органическим веществом в кислой среде. Установлено, что степень извлечения золота из сульфатного раствора в целом выше, чем из хлоридного. Это может говорить о большей термодинамической устойчивости хлоридных комплексов Au в кислой среде, чем сульфатных. В растворах с преобладающими содержаниями сульфат-ионов наблюдаются более высокие скорости осаждения золота. Установлен ряд активности природных веществ по степени осаждения Au (от большего к меньшему): смесь глинистых минералов (сметит + палыгорскит + мусковит) > гуминовые кислоты > каолинит.

Ключевые слова: золото, сорбция, хвостохранилище, кислый дренажный раствор.

Введение

В последние годы показана высокая мобильность Au в некоторых природных и техногенных растворах. Считается, что этому способствуют в том числе анионы-комплексобразователи, наиболее «сильным» из которых является тиосульфат-анион $S_2O_3^{2-}$, прочно связывающий и стабилизирующий Au в растворе. Анион $S_2O_3^{2-}$ в природе преимущественно образуется при окислительном выщелачивании сульфидсодержащего вещества, примерами которого могут служить отходы обогащения сульфидных руд [1]. Тиосульфатное выщелачивание золота из руд рассматривается как альтернатива цианированию [2]. Кроме того, экспериментально установлено существование и высокая мобильность в растворах кластеров и наночастиц золота, стабилизированных крупными органическими лигандами [3, 4].

Многие природные материалы способны сорбировать золото из раствора: сульфиды [5], соединения Fe, Mn (оксиды и гидроксиды) [6], органическое вещество (в частности, гуминовые кислоты) [7], силикаты (глины) [8, 9]. Сорбционные свойства по отношению к золоту проявляют также различные микроорганизмы [10].

В ореоле рассеяния Урского хвостохранилища, которое было сформировано более 80 лет назад и сложено сульфидсодержащими отходами обогащения Au-содержащих руд (Россия, Кемеровская область, координаты 54°27'11.03"С, 85°24'09.76"В), авторами установлено кон-

центрирование Au природным органическим веществом до содержаний 155-342 г/т из кислого дренажного раствора [1, 11-15]. Отходы складированы в естественном логу в виде двух куч, не закреплены и на протяжении истории хранения размывались сезонными осадками и сносились в заболоченный лог, где до настоящего времени располагаются остатки болотных кочек. Природный ручей, дренируя отвалы, превращался в сильноокислый (pH 1.9, Eh 655 мВ) дренажный ручей (КДР) Al-Fe-SO₄ состава с минерализацией 4.8 г/л. Он содержит значительные концентрации токсичных элементов, а также Au (1.2 мкг/л) [11]. Золото концентрируется органическим веществом как в ассоциации с гидроксидами железа, так и при их отсутствии [12, 13, 15]. Одними из основных минералов системы являются гидрослюда и глинистые минералы (иллит, каолинит, минералы группы смектита). Цель настоящего исследования – оценить возможность осаждения золота глинистыми веществами и гуминовыми кислотами из растворов различного состава. Состав растворов выбирали таким образом, чтобы смоделировать процесс осаждения металла в потоке рассеяния Урского хвостохранилища.

Методы исследования

Экспериментальная часть

Выбраны три типа природных сорбентов: 1) глина I (с преобладанием мусковита, смектита и палыгорскита); 2) глина II (в которой преобладает каолинит), 3) гуминовые кислоты.

Из глин методом отмучивания была выделена фракция <1 мкм [16]. Для экспериментов использовали гуминовый препарат, который был получен из гуминовых веществ бурых углей выделением раствором NaOH. Препарат растворяли и подкисляли раствором HCl до pH=1 (по индикаторной бумаге), осаждали гуминовые кислоты, центрифугировали и декантировали для отделения от фульвовых кислот, затем промывали несколько раз дистиллированной водой до нейтральной реакции (по индикаторной бумаге).

Эксперименты проводили в двух средах: хлоридной и сульфатной. Хлоридная среда представляет собой хлоридный буфер (12 мл 1 М раствора HCl(осч) и 5.14 г NaCl(хч) до 1 л) с pH=2 и концентрацией хлорид-ионов 0.1 М. Часть раствора HCl заменяли солянокислым раствором Au с концентрацией 1 ppm.

Сульфатная среда также представляет собой буфер (14.2 г безводного Na₂SO₄(хч) и 35 мл 1 М раствора HCl(осч) до 1 л) с pH=2 и концентрацией сульфат-ионов 0.1 М. Часть раствора HCl также заменяли солянокислым раствором Au с концентрацией 1 ppm. Исходная концентрация Au в обеих средах до начала экспериментов составляет 10 ppb ($5.1 \cdot 10^{-8}$ М).

В приготовленные Au-содержащие среды вносят навеску сорбента в 1 г. Аликвоты объемом 5 мл отбирали по следующей схеме: сразу после внесения сорбента, далее через 15, 30 мин, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72 ч. До отбора аликвоты измеряли pH и Eh растворов, после отбора растворы тщательно перемешивали. Отобранные аликвоты без дополнительной обработки подкисляли до 2 М раствора HCl, затем экстрагировали 0.1 М раствором сульфидов нефти в толуоле для количественного определения золота.

Инструментально-аналитические методы

pH и Eh в растворах измеряли потенциометрическим методом, используя анализатор «Анион 7051» («Инфраспек-Аналит», Россия).

Определение содержания Au в аликвотах и в сорбентах (до и после экспериментов) проводили методом атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) с пламенной и электротермической атомизацией проб (спектрометр Solar M6, Thermo Electron, США) согласно методике НСАМ №237-С [17], модифицированной по рекомендациям В.Г. Цимбалист [18].

Определение минерального состава веществ, используемых для экспериментов (глина I и II), осуществляли методом порошковой рентгеновской дифрактометрии. Образец для съемки истирали в спирте, чтобы не нарушить структурное состояние слагающих его минералов, наносили на стеклянную подложку и высушивали при комнатной температуре. Плотность образца 20 мг/см². Рентгеновскую съемку проводили на порошковом автоматическом дифрактометре ДРОН-4 (излучение CuK_α , графитовый монохроматор), напряжение 40 кВ, ток 25 мА. Съемка проведена в области углов 2θ от 2 до 65°. Дифракционные картины были отсканированы в интервале 2θ от 2 до 65° с шагом 0.05°, время сканирования в точке – 4 с.

Результаты и обсуждение

Эксперимент проводили до достижения равновесия Au с используемым сорбентом. В обеих средах значение pH поддерживалось в заданном диапазоне (1.97-2.00) на протяжении всего времени проведения эксперимента. В модельных средах золото достаточно устойчиво и удерживается в растворе в течение всего времени эксперимента (согласно результатам холостого эксперимента).

По результатам эксперимента по разности между исходной концентрацией и концентрацией металла в растворе после сорбции рассчитывали *величину адсорбции (A, мг/г)*, а также *степень извлечения* золота из раствора (рис. 1).

В хлоридной среде (рис. 1а-б) в первый час эксперимента глина I, а также гуминовый препарат показали схожие закономерности – первые 30 мин количество сорбированного элемента увеличивается и затем немного снижается. При добавлении гуминового препарата сорбция более интенсивная, чем при добавлении глины I (табл. 1). За первые 4 ч происходит сорбция на 20-30 % в случае добавления в раствор глины I и гуминового препарата, а за 12 ч – 55-60 %, далее наблюдается снижение скорости сорбции, причем для гуминового препарата идет тенденция к установлению равновесия, а в растворе со смесью глинистых минералов I сорбция продолжается. Через 48 ч для гуминового препарата достигается равновесие, тогда как в растворе с глиной I сорбция продолжается. В ходе эксперимента степень извлечения (рис. 1б) золота из раствора гуминовым препаратом составила 85 %, глиной I – 95 %.

При добавлении в хлоридный раствор глины II (каолининовой) золото сорбируется по сравнению с первыми двумя сорбентами менее интенсивно (рис. 1а); в первый час количество сорбированного элемента медленно и постоянно увеличивается, достигая величины сорбции, близкой той, что установлена для гуминового препарата за это же время. За 12 ч сорбируется 30 % элемента и 65 % – за 24 ч. К 48 ч, как и для гуминового препарата, устанавливается равновесие. Значения величин адсорбции представлены в табл. 1. Величина извлечения золота сорбентом данного типа самая низкая (рис. 1б) – 82 %.

Из сульфатного раствора (рис. 1в-г) золото сорбируется более интенсивно, чем из хлоридного. В первые 15 мин, как и в хлоридном растворе, для всех сорбентов наблюдается рост величины адсорбции (табл. 1) и содержание золота резко снижается в первые минуты проведе-




Рис. 1. Кинетические кривые сорбции (а, в) и степень извлечения (б, г) золота в/из хлоридном/ого (а, б) и сульфатном/ого (в, г) растворах/ов: 1 – глина I; 2 – глина II; 3 – гуминовые кислоты; желтым выделена область, отвечающая первому часу эксперимента

Fig. 1. Kinetic curves sorption (a, c) and degree of extraction (b, d) of gold in/from chloride and sulphate solutions: 1 – clay I; 2 – clay II; 3 – humic acids; the area corresponding to the first hour of the experiment is highlighted in yellow

ния эксперимента. Наименьшая скорость снижения концентрации золота, как и в хлоридном растворе, установлена в эксперименте с добавлением глины II (с преобладанием каолинита); у глины I и гуминового препарата – близкие показатели. Интенсивность сорбции в сульфатном растворе падает (рис. 1в) через 30 мин взаимодействия с гуминовым препаратом и глиной I, тогда как в хлоридном растворе те же показатели достигаются только через 1 ч. Значения величин адсорбции представлены в табл. 1. У глины II в сульфатном растворе постоянно нарастающая сорбция с 30 мин после начала эксперимента и равновесие под конец эксперимента (72 ч) не достигается. При этом максимальная степень извлечения составила 96.9 %. Для двух других сорбентов спустя час после начала наблюдается постоянный рост величины адсорбции

Таблица 1. Изменение величины адсорбции (мг/г) от времени

Table 1. The change of the adsorption value (mg/g) over the time

Часы	Гуминовые кислоты		Глина II		Глина I	
	Cl p-p	SO ₄ p-p	Cl p-p	SO ₄ p-p	Cl p-p	SO ₄ p-p
0	0	0	0	0	0	0
0,25	8,00E-09	2,60E-08	0	2,80E-08	2,00E-09	6,00E-09
0,5	3,40E-08	2,40E-08	4,00E-09	1,20E-08	2,60E-08	1,40E-08
1	2,40E-08	3,40E-08	2,60E-08	5,50E-08	1,00E-08	4,00E-08
3	6,40E-08	5,60E-08	2,00E-08	7,00E-08	5,40E-08	9,00E-08
6	7,20E-08	1,04E-07	3,60E-08	8,80E-08	8,80E-08	1,60E-07
12	1,26E-07	н.д.	6,60E-08	н.д.	1,44E-07	н.д.
24	1,68E-07	1,62E-07	1,36E-07	1,54E-07	2,14E-07	1,96E-07
48	1,98E-07	1,71E-07	1,70E-07	1,78E-07	2,26E-07	1,94E-07
72	1,92E-07	1,84E-07	1,68E-07	1,86E-07	2,30E-07	1,96E-07

Примечание: н.д. – нет данных.

(рис. 1в). За первые три часа происходит сорбция 20-30 % золота, за 6 ч – 45 % для глины II, 55 % для гуминового препарата и 80 % для глины I. Для всех случаев наблюдается практически полная сорбция золота (>95 %), причем для глины I она достигается за 24 ч, а для глины II и гуминового препарата – за 72 ч.

Концентрации золота в сорбентах до эксперимента составили: глина I – 2 г/т, глина II – 0.004 г/т, гуминовые кислоты – 0.004 г/т. Концентрации после эксперимента были равны: глина I – 11.5, глина II – 9.5 г/т, гуминовый препарат – 6.4 г/т.

Результаты экспериментов показывают, что физико-химические свойства растворов, содержащих золото (в данном случае pH и основной анионный состав), существенно влияют на характер и величину сорбции Au различными природными материалами. Для растворов с pH=2 и различным анионным составом в рамках проведенных экспериментов наблюдалась существенная подвижность элемента (то есть существование в растворе значительный промежуток времени без изменения его концентрации).

Анионный состав раствора и, следовательно, формы существования золота в нем являются главными факторами, влияющими на сорбцию элемента различными материалами. Так, в хлоридной среде, для которой характерен устойчивый комплекс золота $[\text{AuCl}_4]^-$ [3] с константой устойчивости $\log(\beta_4) = 21.30$, наблюдается длительная и в ряде случаев неполная сорбция золота изучаемыми сорбентами (в рамках проведенных экспериментов). В сульфатной среде происходит быстрая и практически полная сорбция золота. При избытке сульфат-ионов предполагается образование менее устойчивых, смешанных хлоридно-сульфатных комплексов золота $\text{Au}[\text{Cl}_3(\text{SO}_4)]^{2-}$ (аналогично образованию аквагидросульфатных комплексов типа $\text{Au}[(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})(\text{SO}_4)_2]^-$ [19]), однако подобные комплексы остаются практически неизученными.

Вторым существенным фактором, оказывающим влияние на сорбцию золота, является состав сорбента. Сорбционная активность глин (а также других силикатов) в кислых условиях

(до $\text{pH}=3$) зависит в первую очередь от удельной поверхности вещества [20]. Описываемый в литературе механизм сорбции золота глинами (на примере каолинита и пиррофиллита) в кислых условиях предполагает несколько ступеней: (1) электростатическое взаимодействие анионных водных комплексов золота (электроотрицательных) с положительно заряженной поверхностью глин и протонированными силанольными группами на поверхности каркасных силикатов; (2) хемосорбция золота на дефектных участках силикатов с заменой лиганда на гидроксильную группу на поверхности силиката; (3) восстановление Au (III) до металлического, где в качестве восстановителя служат ионы и радикалы, образуемые в результате взаимодействия глин с водой и при механической активации (разрыв связей Si-O) [21]. Кроме того, возможно внедрение наночастиц золота в межслоевое (или пластинчатое) пространство глин [22]. Активированный кислотой монтмориллонит частично расслаивается, имеет более высокую удельную поверхность и содержит микро- и мезопоры диаметром 0-10 нм [23]. Активированный азотной кислотой монтмориллонит имеет площадь удельной поверхности 327-579 м²/г, большой удельный объем пор ~ 0.7 см³/г и диаметр пор 0-10 нм, что приводит к формированию наночастиц золота размером 0-10 нм, которые распределяются равномерно по подложке в ходе сорбции, трансформируясь из [AuCl₄]⁻ комплекса [24]. Механизм взаимодействия золота с природным органическим веществом до конца не установлен, но известны следующие процессы, влияющие на его концентрирование: восстановление ионного золота растворенными органическими соединениями и дальнейшая его стабилизация слоем органических молекул [25]; сорбция, вызванная комплексообразованием ионного золота с функциональными группами органических веществ, а также глинистыми частицами и гидроксидами железа (благодаря химической и физической сорбции) [26]; биосорбция [27]; сорбция на аутигенных сульфидах, образующихся на органическом веществе в результате восстановления сульфат-ионов [28]. Известно, что при взаимодействии растворенного золота с природным органическим веществом происходит восстановление первого с последующим образованием наночастиц золота [29]. В данном механизме органическое вещество выступает восстановителем и в дальнейшем стабилизатором наночастиц золота [30]. Следует отметить, что данный механизм изучен при взаимодействии высоких концентраций золота с органическим веществом (от 0.005 до 10 масс. % Au на органическое вещество). Образование промежуточных комплексов золота (III) с органическими лигандами, которые и обеспечивают высокую мобильность золота в органосодержащих средах [31], в природных условиях с помощью инструментальных методов достоверно не установлено. Не исключено, что механизм взаимодействия/сорбции сопровождается первоначальным образованием комплексов золота с органическими лигандами (преимущественно S-содержащими), при превышении некоторой пороговой концентрации золота он запускает дальнейший механизм образования наночастиц.

Заключение

Влияние разных типов сорбентов с разными структурами на сорбцию золота в кислых условиях отражается в наших экспериментах. Смесь глинистых минералов и гидрослюд (глина I) показала наибольшую сорбционную активность (как по величине, так и по скорости) по отношению к золоту. По данным кривых сорбции, смесь глинистых минералов и гидрослюд полностью сорбирует золото как из хлоридных, так и из сульфатных растворов. Каолинитовая

глина (глина II) и гуминовые кислоты также сорбируют золото из сульфатных растворов полностью, но в хлоридных растворах устанавливается равновесие «Au в растворе – сорбированное Au». Наблюдаемые различия объясняются меньшей устойчивостью сульфатных комплексов золота. Однако для подтверждения этих выводов необходимо проведение более детального исследования.

Эксперименты по моделированию условий потока рассеяния Урского хвостохранилища показали, что степень извлечения золота из сульфатного раствора в целом выше, чем из хлоридного. Это может свидетельствовать о большей термодинамической устойчивости хлоридных комплексов в кислой среде, чем сульфатных. Исследованные сорбенты осаждают Au в ряду (от большего к меньшему): смесь глинистых минералов (сметит+пальгорскит+мусковит) > гуминовый препарат > каолинит.

Работа выполнена по государственному заданию ИГМ СО РАН в ЦКП «Многоэлементных и изотопных исследований СО РАН» (Новосибирск, Россия). Также исследование поддержано грантами РФФИ 16-35-60108 и 19-05-00464.

Список литературы

1. Myagkaya I.N., Lazareva E.V., Gustaytis M.A., Zhmodik S.M. Gold and silver in a system of sulfide tailings. Part 1: Migration in water flow. *Journal of Geochemical Exploration* 2016. Vol. 160, P. 16-30.
2. Xu B., Kong W., Li Q., Yang Y., Jiang T., & Liu X. A review of thiosulfate leaching of gold: Focus on thiosulfate consumption and gold recovery from pregnant solution. *Metals* 2017. Vol. 7(6), P. 222.
3. Гринвуд Н., Эрншо А. Химия элементов. В 2 т. (Пер. с англ. В.А. Михайлова и др.) М.: Бином. Лаб. знаний, 2008. Т. 2. 670 с. [Greenwood N., Earnshaw A. Chemistry of the Elements. In two volumes (Translation from English of Mikhailov V.A. et al.). Moscow: Binom. Lab. Znanii, 2008. Vol. 2. 670 p. (In Russ.)]
4. Giljohann D.A., Seferos D.S., Daniel W.L., Massich M.D., Patel P.C., Mirkin C.A. Gold nanoparticles for biology and medicine. *Angewandte Chemie International Edition* 2010. Vol. 49(19), P. 3280-3294.
5. Mycroft J.R., Bancroft G.M., McIntyre N.S., Lorimer J.W. Spontaneous deposition of gold on pyrite from solutions containing Au (III) and Au (I) chlorides. Part I: A surface study. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 1995. Vol. 59(16), P. 3351-3365.
6. Roslyakov N.A., Belevantsev V.I., Kalinin Y.A. Supergene gold in manganese-bearing weathered rocks. *Geochemistry International* 2005. Vol. 43(9), P. 928-931.
7. Ran Y., Fu J., Rate A.W., Gilkes R.J. Adsorption of Au (I, III) complexes on Fe, Mn oxides and humic acid. *Chemical Geology* 2002. Vol. 185(1-2), P. 33-49.
8. Жмодик С.М., Миронов А.Г., Кренделев Ф.П. Экспериментальное исследование распределения золота на природных сорбентах с использованием радионуклида ¹⁹⁵Au. *Литология и полезные ископаемые* 1980. №3, С. 153-158. [Zhmodik S.M., Mironov A.G., Krendelev F.P. Experimental study of gold distribution on natural sorbents using radioisotope ¹⁹⁵Au. *Lithology and mineral resources* 1980. Vol. 3, P. 153-158. (In Russ.)]

9. Hong H., Sun Z., Fu Z., Min X. Adsorption of AuCl_4^- by Kaolinites: Effect of pH, Temperature and Kaolinite Crystallinity. *Clays and clay minerals* 2003. Vol. 51(5), P. 493-501.
10. Etschmann B., Brugger J., Fairbrother L., Grosse C., Nies D.H., Martinez-Criado G., Reith F. Applying the Midas touch: Differing toxicity of mobile gold and platinum complexes drives biomineralization in the bacterium *Cupriavidus metallidurans*. *Chemical Geology* 2016. Vol. 438, P. 103-111.
11. Myagkaya I.N., Lazareva E.V., Gustaitis M.A., Zayakina S.B., Polyakova E.V., Zhmodik S.M. Gold in the sulfide waste-peat bog system as a behavior model in geological processes. *Doklady Earth Sciences* 2013. Vol. 453(2), P. 201-206.
12. Myagkaya I.N., Lazareva E.V., Gustaytis M.A., Zhmodik, S.M. Gold and silver in a system of sulfide tailings. Part 2: reprecipitation on natural peat. *Journal of Geochemical Exploration* 2016. Vol. 165, P. 8-22.
13. Saryg-ool B.Y., Myagkaya I.N., Kirichenko I.S., Gustaytis M.A., Shuvaeva O.V., Zhmodik S.M., Lazareva E.V. Redistribution of elements between wastes and organic-bearing material in the dispersion train of gold-bearing sulfide tailings: Part I. Geochemistry and mineralogy. *Science of the Total Environment* 2017. Vol. 581, P. 460-471.
14. Saryg-ool B.Y., Myagkaya I.N., Kirichenko I.S., Gustaytis M.A., Shuvaeva O.V., Zhmodik S.M., Lazareva E.V. Redistribution and Speciation of Elements in Gold-bearing Sulfide Mine Tailings Interbedded with Natural Organic Matter: Case Study of Novo-Ursk Deposit, Kemerovo Region, Siberia. *Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis* 2019. In press.
15. Lazareva E.V., Myagkaya I.N., Kirichenko I.S., Gustaytis M.A., Zhmodik S.M. Interaction of natural organic matter with acid mine drainage: In-situ accumulation of elements. *Science of the Total Environment* 2019. Vol. 660, P. 468-483.
16. Lazareva E.V., Zhmodik S.M., Dobretsov N.L., Tolstov A.V., Shcherbov B.L., Karmanov N.S., Gerasimov E.Yu., Bryanskaya A.V. Main minerals of abnormally high-grade ores of the Tomtor deposit (Arctic Siberia). *Russian Geology and Geophysics* 2015. Vol. 56(6), P. 844-873.
17. Методика МВИ НСАМ № 237–С. Определение золота экстракционно-атомно-абсорбционным методом с органическими сульфидами в минеральном сырье разнообразного состава. Отраслевая методика III категории точности. Москва, 2006. [Methods of Measurements MVI NSAM № 237-S. Extraction AAS determination with organic sulfides of Au in mineral materials of different compositions. Moscow, 2006. (In Russ.)]
18. Цимбалист В.Г. Методы определения золота и серебра при геохимических исследованиях. Метод. разработки. Новосибирск: Изд-во Института геологии АН СССР, 1980. 46 с. [Tsimbalist V.G. Methods of Au and Ag determination in Geochemical Research: Methodological Guidelines. Novosibirsk: Publishing IgG SB AS USSR, 1980. 46 p. (In Russ.)]
19. Mironov I. V., Makotchenko E. V. On the existence of gold (III) complex species in acid sulfate solutions. *Russian journal of inorganic chemistry* 2005. Vol. 50(5), P. 799-804.
20. Mohammadnejad S., Provis J.L., van Deventer J.S. Gold sorption by silicates in acidic and alkaline chloride media. *International Journal of Mineral Processing* 2011. Vol. 100(3-4), P. 149-156.
21. Mohammadnejad S., Provis J.L., van Deventer J.S. Reduction of gold (III) chloride to gold (0) on silicate surfaces. *Journal of colloid and interface science* 2013. Vol. 389(1), P. 252-259.

22. Belova V., Möhwald H., Shchukin D.G. Sonochemical intercalation of preformed gold nanoparticles into multilayered clays. *Langmuir* 2008. Vol. 24(17), P. 9747-9753.
23. Komadel P., Madejová J. Chapter 7.1 Acid activation of clay minerals. *Developments in Clay Science* 2006. Vol. 1, P. 263-287.
24. Borah B.J., Dutta D., Dutta D.K. Controlled nanopore formation and stabilization of gold nanocrystals in acid-activated montmorillonite. *Applied Clay Science* 2010. Vol. 49(3), P. 317-323.
25. Avramenko V.A., Bratskaya S.Y., Yakushevich A.S., Voit A.V., Ivanov V.V., Ivannikov S.I. Humic acids in brown coals from the southern Russian Far East: general characteristics and interactions with precious metals. *Geochemistry International* 2012. Vol. 50(5), P. 437-446.
26. Varshal G.M., Velyukhanova T.K., Chkhetiya D.N., Kholin Y.V., Shumskaya T.V., Tyutyunnik O.A., Koshcheeva I.Ya., Korochantsev A.V. Sorption on humic acids as a basis for the mechanism of primary accumulation of gold and platinum group elements in black shales. *Lithology and Mineral Resources* 2000. Vol. 35(6), P. 538-545.
27. Kuimova N.G., Pavlova L.M., Sorokin A.P. Biogenic gold accumulation in brown coals at the peat stage. *Doklady Earth Sciences* 2012. Vol. 443(1), P. 347-352.
28. Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Золото в углях. *Тр. Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН* 2004, Т. (116), С. 80-109. [Yudovich Ya.E., Ketris M.P. Gold in coals. *Proceedings of Institute of geology Komi SC UrB RAS* 2004, Vol. (116), P. 80-109. (In Russ.)]
29. Yin Y., Yu S., Liu J., Jiang G. Thermal and photoinduced reduction of ionic Au (III) to elemental Au nanoparticles by dissolved organic matter in water: possible source of naturally occurring Au nanoparticles. *Environmental science & technology* 2014. Vol. 48(5), P. 2671-2679.
30. Machesky M.L., Andrade W. O., Rose A.W. Interactions of gold (III) chloride and elemental gold with peat-derived humic substances. *Chemical Geology* 1992. Vol. 102(1-4), P. 53-71.
31. Wood S. A. The role of humic substances in the transport and fixation of metals of economic interest (Au, Pt, Pd, U, V). *Ore Geology Reviews* 1996. Vol. 11(1-3), P. 1-31.